

# ORALUX

## 9100

## Светонакопительная пленка

### Техническое описание

Трехслойная, зелено-желтая, без кадмия пленка из ПВХ с шелковисто-матовой атласной поверхностью. Фосфорецирующий эффект отличается высокой продолжительностью после выключения возбуждающего освещения и достаточно сильным свечением. Возбуждение может быть повторено многократно без каких-либо изменений фосфорецирующих свойств.

*Не содержит радиоактивные материалы.*

### Подложка

Силиконизированный односторонний картон, 135 г/м<sup>2</sup>.

### Клей

Полиакрилат долговременного действия на основе растворителя.

### Область применения

Применяется там, где есть необходимость в обозначении направлений движения и аварийных выходов при пропадании основного освещения.

### Метод печати

Трафаретная печать.

### Технические данные

<b>Плотность света</b> (DIN 67 510- Явн. 1992)	после 10 минут 20,0 мКд/м <sup>2</sup> после 60 минут 2,8 мКд/м <sup>2</sup>
<b>Время затухания</b> (DIN 67 510- Янв. 1992)	340 минут (0,3 мКд/м <sup>2</sup> )
<b>Толщина</b> (без подложки и клея)	450 микрон
<b>Вес материала</b> (без подложки и клея)	810 г/м <sup>2</sup> .
<b>Предел прочности</b> (DIN EN ISO 527)	в продольном направлении мин. 12 МПа в поперечном направлении мин. 10 МПа
<b>Растяжение при разрыве</b> (DIN EN ISO 527)	в продольном направлении мин. 100 % в поперечном направлении мин. 100 %
<b>Стабильность размеров</b> (DIN 53 377- 5 минут, 70°C, вода)	в продольном направлении около 1,5 % в поперечном направлении около 1,5 %
<b>Пожароопасность</b> (DIN 53 438 T3)	F1
<b>Клеевое усилие</b> (метод тестирования FINAT TM 1 после 24 часов, нержавеющая сталь, в среднем)	18 Н/ 25 мм
<b>Минимальная температура приклеивания</b>	+8°C
<b>Устойчивость к температурам</b>	при наклеивании на алюминий от -35°C до +80°C не наблюдается
<b>Срок хранения**</b>	2 года
<b>Минимальный срок эксплуатации при применении специалистами, использование на вертикальной поверхности</b>	<b>5 лет</b> при применении внутри помещения

\* среднее значение \*\* в оригинальной упаковке при 20°C и относительной влажности 50%

### Внимание:

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть очищена от пыли и жира, а при выполнении новой лакировки ее просушивание или полное отвердение должно производиться в течение не менее 3 недель. Для определения совместимости следует провести технологические испытания с использованием предусмотренных для применения лаков.

Вышеприведенные данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Они представлены только для информации и не являются гарантией. По причине многообразия возможностей применения данного материала покупатели должны самостоятельно определять пригодность материала для своего специфического использования.

11/03



ORAFOL Klebetechnik GmbH - Am Biotop 2 – D 16515 Oranienburg  
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0 - Telefax: +49 (0) 33 01/864 100  
E-Mail: verkauf@orafol.de - Internet: <http://www.orafol.de>